




BIGGER 5
COLLECTION



EIGENSCHAFTEN		STANDARDS	WOLF	GRIZZLY	LION	CROCODILE	TIGER
Bodeneigenschaften	Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5mm	5,5mm	7mm	7,5mm	6mm
	Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1mm IXPE	1,5mm (Mit antibakteriell Bio-Guard)	1,5mm (Mit antibakteriell Bio-Guard)	1,5mm (Mit antibakteriell Bio-Guard)	1,5mm (Mit antibakteriell Bio-Guard)
	Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,3mm	0,5mm	0,5mm	0,55mm	0,55mm
	Oberfläche		PU Lackierung	PU Lackierung	PU Lackierung	PU Lackierung	PU Lackierung
	Struktur und Fuge		Micro-bevel	EIR+Bevelled Edge	Herringbone EIR+Bevelled Edge	EIR+Bevelled Edge	EIR+Bevelled Edge
	Installationsmethoden / Velegeart		Unilic Locking - Glueless Floating	Unilic Locking - Glueless Floating	Unilic Locking - Glueless Floating	Unilic Locking - Glueless Floating	Unilic Locking - Glueless Floating
Nutzungsklasse		EN 10874 (von EN 16511)	23/32	23/34	23/34	23/34	23/34
Informationen zur Verpackung	Plankengröße (L*B)		1218mm*181mm	1218mm*228mm	592mm*148mm	1218mm*228mm	1800mm*228mm
	Palettengröße (B*L*H)		1000*1250*760mm	1000*1250*760mm	1000*1250*750mm	1000*1250*760mm	1000*1830*680mm
	Planken/Packung (Qm/Packung)		10 (2,20 m²)	8 (2,22 m²)	16 (1,40 m²)	6 (1,67 m²)	5 (2,05 m²)
	Gewicht/Packung		16,91kg	19,38kg	65,50kg	20,64kg	20kg
	Packung/Palette		55	48	60	48	60
	Qm/Palette		121	107	84	80.16	123
	Qm/Container		3025	2675	2016	1843.68	2214
	Palette/Container		25	25	24	23	18
Verhalten bei Hitze	Packung/Container		1375	1200	1440	1104	1080
	Gesamtgewicht/Palette		950kg	960kg	1040kg	1030kg	1200kg
	Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1	Bfl-S1
	Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,087 W/(m·K)	0,110 W/(m·K)	0,131 W/(m·K)	0,143 W/(m·K)	0,107 W/(m·K)
	Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W	0,030 (m²·K)/W
	Schüsselung nach Wärmeinwirkung	EN ISO 23999	Keine Schüsselung	≤ [0,5] mm	≤ [0,5] mm	≤ [1,0] mm	≤ [0,5] mm
Fußbodenheizung geeignet			Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C
Technische Merkmale	Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	Bestanden (0,5kV)	Bestanden (0,5kV)	Bestanden (0,5kV)	Bestanden (0,5kV)	Bestanden (0,5kV)
	Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	D5	D5	D5	D5	D5
	Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R9	R9	R9	R9
	Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
	Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m
	Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
	Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	Bestanden	Bestanden	Bestanden	Bestanden
	Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A3	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2	MSR-A2
	Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,03mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm	0,04mm
	Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%	≤ 0,05%
	Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 21 dB	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB	ΔLw = 20 dB
	Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gruppe 1: Klasse 5 Gruppe 2: Klasse 4 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5	Gruppe 1: Klasse 4 Gruppe 2: Klasse 5 Gruppe 3: Klasse 4/5/5
Schädliche Stoffe	Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm	> 1800mm
	Formaldehyde/VOC emissionen	EN 717-1	E1 / VOC Frei	E1 / VOC Frei	E1 / VOC Frei	E1 / VOC Frei	E1 / VOC Frei
	Greenguard Phthalatfrei		Bestanden Ja	Bestanden Ja	Bestanden Ja	Bestanden Ja	Bestanden Ja



European Headquarters
Lise-Meitner-Str.1, 82152 Krailling
München, Germany

Distribution Hub
Ferdinand-Gabriel-Weg 4-6 50844
Soest, Germany